

Hesse HYDRO Abziehlack HA 6620-(Farbton)

>Produktbeschreibung

Abziehlack auf Basis wasserlöslicher Polymere, nach Trocknung rückstandsfrei abziehbar. Schutzlack für verschiedenste Untergründe, sowie Ausrüstung von Trockenspritzkabinen und Spritzräumen.

>Einsatzgebiete

Als Schutzlack für verschiedenste Untergründe in der Möbelindustrie. Wegen seiner leichten Entfernbarkeit vom Untergrund wird er als leicht entfernbarer Schutzfilm für Trockenspritzkabinen und Spritzräume eingesetzt. Er erleichtert so die Reinigung. Auch als temporärer Schutzfilm für lackierte Flächen einsetzbar.

>Untergrundvorbereitung

Untergrundvorbereitung	Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein.
Anmerkungen Schliff	Wird der Untergrund geschliffen, lässt sich der Abziehlack erfahrungsgemäß nicht mehr so gut und nicht mehr rückstandsfrei entfernen!

>Zeiten

Stapelbar nach	Abhängig von Auftragsmenge, Lack- und Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit, Applikationsverfahren und Trägermaterial: Mindestens 16 h Trocknung bei 20 °C Raumtemperatur und ausreichender Luftzirkulation. Forcierte Trocknung möglich.
Belastbar nach	16 h / 20 °C

>Applikation

Applikation	Düsengröße mm	Spritzdruck bar
Manuelle Verarbeitung - alle		
Streichen		
Spritzen - alle		
Druckluftspritzen	1,5 - 2,0	2,5 - 4

>Verarbeitungshinweise

Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren. Bitte neuestes Sicherheitsdatenblatt beachten!

>Technische Daten

Auslaufzeit	60 s / DIN 53211 - 8 mm
Aussehen	lasierend
Dichte Serie kg/l	0.988
Lagerfähigkeit Wochen	26
Lieferform	Sehr viskos
NfA Serie %	11.7
VOC EU %	17 %
VOC FR	A+
Lagertemperatur	10 - 40 °C

>Bestellhinweise

Bestellnummer	Farbton	Gebindegröße
HA 6620-0501	BLAU LASIEREND	5 l, 25 kg

>Besondere Hinweise

Für wasserberieselte Spritzkabinen nicht geeignet! Zur Verarbeitung im Spritzverfahren bitte das Material vorher mit bis zu 10 % Wasser verdünnen! Anschließend die Mischung gut von Hand umrühren! Für die Walzapplikation sind Spezialwalzen erforderlich! Bei Einsatz als Schutzlack für lackierte Flächen ist die Eignung des Materials unter den Praxisbedingungen erforderlich! Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen.

Hesse HYDRO Abziehlack HA 6620-(Farbton)

>Verfahrensbeispiel

Das Beschichtungsverfahren und die genauen Verarbeitungsparameter werden jeweils auf die Applikations- und Trocknungsgegebenheiten abgestimmt und sind den kundenspezifischen Techniken der Oberfläche (TdO's) zu entnehmen.

>Allgemeine Hinweise

Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen. Für die Entfernung angetrockneter Lackreste den Hesse HYDRO Reiniger HV 6917 verwenden. Bei kombinierten Arbeiten (Hydro- und Lösemittellacke) Applikationsgeräte mit Hesse HYDRO Umnetzer HV 6904 durchspülen. Bei der Verarbeitung von HYDRO Materialien müssen materialführende Teile aus Edelstahl sein. Die Holzfeuchte sollte zwischen 8 - 12 % liegen. HYDRO Lacke bitte nicht bei Material- und Raumtemperaturen unter 18 °C verarbeiten und trocknen. Die ideale Luftfeuchtigkeit beim Lackieren liegt zwischen 55 und 65 %. Eine zu niedrige Raumluftfeuchte während des Lackiervorgangs führt zu Oberflächenstörungen (z. B. Schrumpfrissen etc.). Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit während der Trocknungsphase verlängert die Trockenzeit des Lackmaterials teilweise drastisch! Zur Vermeidung von Verbundstörungen schleifen Sie bitte die Lackflächen vor der Lackierung frisch an und lackieren Sie die geschliffenen Flächen möglichst sofort ab. Bei Einsatz auf Folien etc. bitte den Verbund durch eine Probelackierung auf dem entsprechenden Untergrund absichern! Die optimale Aushärtung der lackierten und abgedunsteten Flächen wird bei Temperaturen über 20 °C bis maximal 40 °C erreicht. Ausreichender, zugfreier Luftaustausch ist zu gewährleisten. Die Endhärte der Lackierung wird bei ordnungsgemäßer Lagerung (mindestens 20 °C Raumtemperatur) nach einer Woche erreicht. Stark wachshaltige Hölzer z. B. Teak beeinflussen unter Umständen den Verbund negativ. Wasserlösliche Holzinhaltstoffe wie z. B. aus Esche und Gerbsäure aus Hölzern wie z. B. Eiche können Farbtonveränderungen und Verfärbungen der Lackierung auslösen. Wir empfehlen deshalb grundsätzlich eine Probelackierung zur Beurteilung von Farbwirkung, Verbund und Trocknungsverlauf unter Praxisbedingungen vorzunehmen!

Unsere technischen Informationen werden laufend dem Stand der Technik und den gesetzlichen Vorgaben angepasst. Die angegebenen Werte stellen keine Spezifikation dar, sondern sind typische Produktdaten. Die jeweils aktuelle Version finden Sie im Internet unter www.hesse-lignal.de oder sprechen Sie den für Sie zuständigen Kundenbetreuer an. Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf dem besten Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere Geschäftsbedingungen. Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird zur Verfügung gestellt.