Turbohärter 303.5

Spezialhärter für KLEIBERIT 303.0 und 303.2

Eigenschaften von Turbohärter 303.5

Basis:	Isocyanat
Dichte bei 20 °C:	ca. 1,14 g/cm³
Farbe:	farblos
Viskosität bei 25 °C - Brookfield RVTSp. 2/20 Upm:	1.400 ± 500 mPa·s
Härter-Dosierung:	ca. 5 %
Kennzeichnung:	Kennzeichnungspflichtig nach EU-Vorschriften, enthält aliphatisches Polyisocyanat (Siehe unser Sicherheitsdatenblatt)

Verarbeitung

KLEIBERIT Turbohärter 303.5 ist die Härter-Komponente für die D3-Klebstoffe KLEIBERIT 303.0 und 303.2.

Nach einer Zugabe von 5 % KLEIBERIT Turbohärter 303.5 entsprechen die mit KLEIBERIT 303.0 und 303.2 hergestellten Verklebungen nach DIN/EN 204 der Beanspruchungsgruppe D4.

Das Klebstoff-Härter-Gemisch hat eine Topfzeit von ca. 24 Stunden.

Gebindegrößen

Karton 12 Flaschen	à	0,5 kg netto
Karton 12 Flaschen	à	0,7 kg netto
Kanister		25 kg netto

Weitere Gebindegrößen auf Anfrage.

Lagerung

KLEIBERIT Turbohärter 303.5 ist im original verschlossenen Gebinde ca. 12 Monate lagerfähig.

Der Turbohärter ist frostbeständig bis -20 °C.

Vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen.

Vor Feuchtigkeit schützen!

Stand xv 1113; ersetzt frühere Ausführungen

Copyright © by KLEIBERIT – Brandname of KLEBCHEMIE GmbH & Co. KG

KLEBCHEMIE M. G. Becker GmbH & Co. KG, Max-Becker-Str. 4, 76356 Weingarten
Tel.: +49 7244 62-0, Fax: +49 7244 700-0, E-Mail: info@kleiberit.com
www.kleiberit.com

Copyright © by KLEIBERIT – Brandname of KLEBCHEMIE GmbH & Co. KG

Klebstoff- und Gebinde-Entsorgung

Abfallschlüssel 080501

Unsere Gebinde sind aus recyclingfähigem Material. Gut entleerte Gebinde können der Wiederverwertung zugeführt werden.

Service
Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit zur Verfügung. Unsere Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung. Prüfen Sie selbst, ob sich unser Produkt für ihre Zwecke eignet. Eine Haftung, die über den Wert unseres Produktes hinausgeht, kann aus den vorliegenden Ausführungen nicht hergeleitet werden, auch nicht aus der Inanspruchnahme unseres kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten Beratungsdienstes.

KLEBCHEMIE M. G. Becker GmbH & Co. KG, Max-Becker-Str. 4, 76356 Weingarten
Tel.: +49 7244 62-0, Fax: +49 7244 700-0, E-Mail: info@kleiberit.com
www.kleiberit.com