

Hesse HYDRO Wischbeize TW 130-(Farbton)

>Produktbeschreibung

HYDRO Pigmentbeize, pastös, wasserverdünnbar, für offenporige oder strukturierte Hölzer zur kontrastfarbigen Porenbetonung.

>Einsatzgebiete

Im gesamten Innenausbau, einschließlich Küche und Bad für offenporige Lackaufbauten auf grobporigen Holzarten wie Esche und Eiche, Ablackierung/Fixierung mit geeigneten Schicht- oder Überzugslacken erforderlich.

>Untergrundvorbehandlung

Untergrundvorbehandlung	Das Holz muss trocken, staub- und fettfrei sein. Nach dem Schliff wird die Pore ausgebürstet
Untergrundschliff Körnung von-bis	280 - 400
Endbehandlung	Vor der Überlackierung muss die vollständige Durchtrocknung gewährleistet werden. Niedrige Temperaturen, geringer Luftaustausch, hohe Luftfeuchtigkeit und große Auftragsmengen verzögern die Trocknung. Überlackierung mit geeigneten Hesse CN oder PUR Lacken erforderlich. Die entsprechenden technischen Informationen dieser Produkte müssen beachtet werden.

>Zeiten

Trocknung	1 h / 20 °C
-----------	-------------

>Applikation

Applikation	Düsengröße mm	Spritzdruck bar	Zerstäuberdruck bar
Manuelle Verarbeitung - alle			
Streichen			
Spritzen - alle			
Airmix	0,23 - 0,28 mm	10 - 60 bar	1,0 - 2,5 bar
Druckluftspritzen	1,0 - 2,0 mm	1,5 - 2,0 bar	
Vertreiben mit Lappen			

>Verarbeitungshinweise

Einmaliger Auftrag mit Pinsel, Ballen oder Spritzgerät auf farblosen oder farbigen PUR oder CN Lacken die 16 h bei mindestens 20 °C getrocknet wurden. Materialüberschuss mit fuselfreiem Lappen abnehmen. Holzspiegel nach Trocknung der Wischbeize sorgfältig mit Stahlwolle oder Schleifvlies nachreiben, so dass das Material nur in den Poren verbleibt. Eventuell verbliebener Schleier durch Nachschleifen mit Körnung 400 beseitigen. Zum Spritzen die Wischbeize mit Wasser verdünnen. Beize vor und während der Verarbeitung gut aufrühren.

>Technische Daten

Auslaufzeit	23 s / DIN 53211 - 6 mm
Aussehen	nicht relevant
Dichte Serie kg/l	1.037 - 1.578
Lagerfähigkeit Wochen	52
Lieferform	flüssig
NfA Serie %	5.5 - 57.3
VOC EU %	0 %
VOC FR	A+
Lagertemperatur	5 - 30 °C
Verarbeitungstemperatur	20 °C
Anzahl Schichten (max)	1
Menge pro Schicht (min)	40 g/m ²
Menge pro Schicht (max)	80 g/m ²
Gesamtauftragsmenge	80 g/m ²

Hesse HYDRO Wischbeize TW 130-(Farbton)

>Bestellhinweise

Bestellnummer	Farbton	Gebindegröße
TW 130-9343	WEISS	1 kg, 5 kg, 25 kg


>Besondere Hinweise

Abtönbar mit Farbkonzentraten der Serie: BP 30xx. Alle Beizen der gleichen Serie sind untereinander mischbar.

>Allgemeine Hinweise

Probebeizung auf original geschliffenem Holz mit Original-Lackierung unter Praxisbedingungen durchführen. Für eine Kommission nur Beizen aus einer Charge gebrauchen. Verunreinigte Beizen nicht zurück in das Originalgebinde füllen. Reinigung der Arbeitsgeräte mit Wasser direkt nach dem Gebrauch. Angetrocknete Beizreste können mit Verdünnungen wie z. B. ZD 82 entfernt werden.

>Besondere Eigenschaften und/oder Prüfnormen

Grundlage	Prüfstelle	Zeichen	Bericht	Nr.
Speichel- und Schweißbeständigkeit nach DIN 53160 Teil 1 und 2: Keine Verfärbung (Stufe 5)	QS-HESSÉ			

Unsere technischen Informationen werden laufend dem Stand der Technik und den gesetzlichen Vorgaben angepasst. Die angegebenen Werte stellen keine Spezifikation dar, sondern sind typische Produktdaten. Die jeweils aktuelle Version finden Sie im Internet unter www.hesse-lignal.de oder sprechen Sie den für Sie zuständigen Kundenbetreuer an. Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf dem besten Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere Geschäftsbedingungen. Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird zur Verfügung gestellt.